

2025年 1月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙RE FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値	管理値
坪量	g/m ²	67.1	66.7±3.3
厚さ	μ m	91	91±3
密度	g/cm ³	0.74	—
ISO白色度	%	84.5	84.5±2.5
ISO不透明度	%	87.4	—
ベック平滑度 表	sec	33	—
裏	sec	27	—
クラーク剛直度 縦	—	120	—
横	—	56	—
水分	%	4.7	4.8±0.5
古紙パルプ配合率	%	26.5以上	26.5以上

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。